SCHEDA TECNICA

EKO

(Cod. 325. ...)

E' uno smalto sintetico essiccante ad aria, del tipo tradizionale, a base di resine alchidiche pregiate, di pigmenti altamente selezionati e solventi dearomatizzati. Ha buone caratteristiche di copertura,dilatazione, resistenza all'esterno, durata nel tempo e una buona proprietà anticorrosiva se applicato sui primer di seguito descritti.
E' adatto per supporti in ferro, legno, plastica e intonaco previa preparazione adatta del fondo. Conserva bene la brillantezza anche nelle peggiori condizioni atmosferiche.

CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Lucido.
COMPOSIZIONE	Resine alchidiche, biossido di titanio e additivi vari.
VISCOSITA' FORD 8 20°C	18±2 sec.
RESIDUO SECCO	72±2%
BRILLANTEZZA	90 gloss

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: 1) **ferro**: Curare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere. In caso contrario, intervenire con solventi sgrassanti e spazzole metalliche o, nei casi più ostici, con idropulitrici facendo attenzione di asciugare prima di stendere la vernice antiruggine. Applicare una o due mani di antiruggine sintetica (serie METAL PROT). Dopo perfetta essiccazione dell' antiruggine, si può procedere con l'applicazione dello smalto EKO.
2) **legno**: Applicare una o più mani di pittura di fondo carteggiabile per legno come la nostra VERONITE (cod.353.101) fino ad ottenere una superficie non porosa, perfettamente liscia e omogenea.
Procedere con l'applicazione dello smalto dopo perfetta essiccazione del fondo e accurata pulizia finale per eliminare la polvere che si e' formata durante l'operazione di carteggiatura.
3) **intonaco:** Isolare il fondo stendendo una o più mani di isolante impregnante a solvente per intonaci come il nostro ISOGEL (cod.409.001). Procedere con l'applicazione del prodotto dopo completa essiccazione del fondo.

Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.
Si raccomanda di non usare EKO in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	SUPPORTI CEMENTIZI	SUPPORTI IN LEGNO	SUPPORTI FERROSI
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con ISOGEL (Cod. 409.001) diluito con ACQUARAGIA (Cod. 320.001) **1 o 2 MANI**	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con VERONITE (Cod. 353.101) **1 o 2 MANI**	Verificare che il fondo sia stabilizzato, eventualmente procedere con spazzolatura. Successivamente isolarlo con METAL-PROT **1 o 2 MANI**
FINITURA	EKO **2 MANI**	EKO **2 MANI**	EKO **2 MANI**

ESSICCAZIONE	a 20 gradi C, fuori polvere in 6-8 ore, asciutto in profondità dopo 24 ore.
RESA	ca 12 mq/l per mano(varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni).
DILUIZIONE	Si può usare a rullo o a pennello previa diluizione con DILUENTE INODORO (cod.330.001) o ACQUARAGIA (cod.320.001) dal 5 al 10 % massimo a seconda del metodo di applicazione.
ATTREZZI	Pennello o Rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE:

TINTE disponibili da cartella GLI SMALTI CASATI.

TINTEGGIABILE con Sistemi Tintometrici CASATI® COLOR nelle basi P,D e TR.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 Litri; 2,5 Litri; (0,375 Litri solo nella versione BIANCO).

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Si sconsiglia di applicare EKO con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Nov.15; rev.: 03; Sbo/Am/g - ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it