Finitura trasparente all'acqua tixotropica per legno, trasparente, adatta sia per interno che per esterno, particolarmente resistente agli agenti atmosferici.



## **CARATTERISTICHE**

ASPETTO	Trasparente.	
COMPOSIZIONE	Resine acriliche pregiate in emulsione, cere di varia natura.	
VISCOSITA'	Tixotropica.	
OPACITA' A 60° C	30+-2 gloss	

## **SISTEMA APPLICATIVO**

**SUPPORTI:** Su ogni tipo di legno come il pino, l'abete, l'hemlock, i meranti e i moganoidi anche pretrattati con impregnanti dove si voglia ottenere una finitura di pregio satinata a 30 gloss. E' consigliata soprattutto per serramenti e infissi.

**PREPARAZIONE SUPPORTI**: Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.... Su legni precedentemente verniciati procedere con l'asportazione meccanica, sabbiatura o sverniciatura. Se il legno è stato precedentemente trattato con HYDROLEGNO è sufficiente carteggiare e procedere con una nuova mano di FINITURA 30 GLOSS PER ESTERNO.

A seconda del metodo di applicazione il prodotto è diluibile fino ad un max del 7% di acqua in volume. Si consiglia di mescolare accuratamente ed applicare nel senso della venatura del legno.

	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO NUOVO o SVERNICIATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO	SUPPORTO GIA' TRATTATO
FONDO	HYDROLEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 747) <b>1 MANO</b>	HYDROBASE TRASPARENTE (Cod.:527.000) <b>1 MANO</b>	CARTEGGIATURA + HYDROLEGNO IMPREGNANTE (Cod.: 747) 1 MANO	CARTEGGIATURA + HYDROBASE TRASPARENTE (Cod.:527.000) 1 MANO
FINITURA	FINITURA 30 GLOSS <b>1 o 2 MANI</b>	FINITURA 30 GLOSS <b>1 o 2 MANI</b>	FINITURA 30 GLOSS <b>1 o 2 MANI</b>	FINITURA 30 GLOSS <b>1 o 2 MANI</b>

ESSICCAZIONE	fuori polvere 60 min ; al tatto 90 min; accatastabile dopo 24 ore.	
	Le basse temperature e l'umidità elevata allungano il tempo d'essiccazione.	
RESA	a spruzzo 5-6 mq/lt a mano unica; 10-12 mq/lt per mano a pennello o rullo.	
DILUIZIONE	Diluire con acqua di rete dal 3 al 7 % a seconda del sistema applicativo scelto.	
ATTREZZI	1 mano a spruzzo convenzionale, elettrostatico o airmix; 2 mani a pennello o a rullo.	
STOCCAGGIO	Mantenere le confezioni accuratamente sigillate, a temperatura	
	compresa tra 15-30 °C	

## **COLORE**

Trasparente

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 Litri; 2,5 Litri.

### **N**OTE E AVVERTENZE GENERALI

TEME IL GELO

#### SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dic. 13; rev.: 01; Am/g - ITA



# Colorificio A. & B. CASATI Spa