SCHEDA TECNICA

HYDROLEGNO

(Cod. 747. ...)

Impregnante protettivo idrosolubile per legno. Si applica su qualsiasi tipo di legno o truciolato legnoso non trattati con altri prodotti vernicianti. E' consigliato l'uso di questo prodotto in ambienti interni ove si voglia usare vernici esenti da solventi alifatici o aromatici e comunque assicurare una buona protezione e traspirabilità ai supporti legnosi.
E' indicato anche per applicazioni all'esterno; resistente ai raggi U.V.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	Satinato.
COMPOSIZIONE	Resine acriliche pregiate in emulsione, cere di varia natura.
VISCOSITA' FORD 4 20°C	20 ±2 sec.
RESIDUO SECCO	18 %

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Su qualsiasi tipo di legno o truciolato legnoso non trattati con altri prodotti vernicianti.
Non ha odore sgradevole né durante l'applicazione né dopo l'essiccamento.
PREPARAZIONE SUPPORTI: Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc....
Su legni precedentemente verniciati procedere con l'asportazione meccanica, sabbiatura o sverniciatura. Si raccomanda altresì la rimozione di macchie di unto, grasso o sostanze oleose con solventi o detergenti appropriati. Applicare il prodotto solamente su supporti accuratamente preparati e perfettamente asciutti. Diluire il prodotto con acqua fino al 30 % in funzione dell'assorbimento del supporto e dell'applicazione. Il prodotto può essere applicato a pennello o a spruzzo, come mano a finire o a più mani. Se si applicano più mani, attendere tra la prima e la seconda almeno 12 ore.
NB: Se si applicano più mani del prodotto in tinta, ogni ulteriore applicazione contribuisce a rinforzare la tinta.
Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

ESSICCAZIONE	Fuori polvere in 2 ore, reticolato in profondità dopo 12 ore.
RESA	15 mq/l con una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
DILUIZIONE	A seconda del metodo di applicazione da pronto all'uso a diluibile fino ad un MAX di 30% in volume di acqua.
ATTREZZI	Pennello, rullo, spruzzo (anche airless).
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE

Trasparente.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,750 Litri; 2,5 Litri; 14 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Si sconsiglia di applicare HYDROLEGNO con temperature inferiori ai 5°C, superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
SICUREZZA: Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Feb. 15; rev.: 01; Am/g - ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it