SCHEDA TECNICA

HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO

(Cod. 611.00P)

Fondo silossanico pigmentato traspirante al quarzo; dotato di buone caratteristiche di aggrappaggio anche su supporti difficili (es: vecchie verniciature purchè ben ancorate al supporto edile).
Una delle straordinarie peculiarità di questo fondo è di essere estremamente traspirante e quindi la sua applicazione su supporti nuovi non pregiudica la loro naturale permeabilità al vapor acqueo. E' un prodotto molto versatile a base di speciali polimeri silossanici in saponificabili e quarziti a grana controllata che, simili nella dimensioni alle sabbie dell'intonaco civile, fungono da uniformanti per le superfici minerali.
La caratteristica granulometria ne fa un ottimo fondo uniformante.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Speciali polimeri in saponificabili silossanici, quarziti a grana controllata.
VISCOSITA' BROOKFIELD	16.000 – 17.000 CPS
RESIDUO SECCO	60±5%
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	Alta (Sd: 0,101 m a 440 micron; mu: Sd/S= 230)
RESISTENZA AGLI ALCALI	Buona.
PUNTO DI BIANCO	75 circa.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Ideale per Intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o calcestruzzo e cappotti opportunamente preparati.
Non applicare "HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO" con temperature inferiori ai 5 °C e superiori a 40 °C ed in presenza di umidità relativa > 70% o sotto il sole battente onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film, né in caso di pioggia.

PREPARAZIONE SUPPORTI: Adatto sia per interno che per esterno. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO" su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati.
Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia e parti incoerenti; in presenza di muffe, alghe o muschi trattare con "CASATI RISANA" (cod. 129.001). In presenza di forte umidità è consigliato additivare "HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO" con "ADDISAN per esterni" (cod. 276.000) o "ADDISAN per interni" (cod. 256.000) a seconda che si debba utilizzare per uso esterno od interno.
Di ottimo potere riempitivo, elevata copertura, resistenza agli alcali, ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta. La peculiarità di creare una superficie ruvida lo rende idoneo ad essere applicato su cartongesso. Può essere impiegato anche all'esterno per conferire un aspetto ruvido ai manufatti in cemento o calcestruzzo. "HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO" rappresenta il fondo ideale per finiture silossaniche o siliconiche altamente traspiranti (PITTURA SILOSSANICA Cod. 653.00P; SILICASA Cod. 181.101; SILIQUARZ Cod. 583....; CASATI CRYL Cod. 669....).
E' ideale ove si voglia sfruttare la prima mano per creare un fondo in tinta molto simile alla tonalità della vernice silossanica prevista per la finitura poiché si presta ottimamente ad essere usato come base tintometrica.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti ben ancorate)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	SUPPORTI CON CAPPOTTI
FONDO	HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO **1 MANO**	HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO **1 MANO**	HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO **1 MANO**	HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO **1 MANO**

ESSICCAZIONE	4-6 ore. Può essere sovrapplicato dopo 6-8 ore.
RESA	6-8 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).
DILUIZIONE	10% - 15% con acqua di rete.
ATTREZZI	Pennello o rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi °C.

COLORE

TINTEGGIABILE con Sistema Tintometrico CASATI® COLOR nella Base P.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 14 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Set. 15; rev.: 01; Am/g-ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it