SCHEDA TECNICA

HYDROPRIMER

(Cod. 674.101)

Fondo isolante fissativo pigmentato dotato di buone caratteristiche di aggrappaggio anche su supporti difficili (es: vecchie verniciature purchè ben ancorate al supporto edile).

CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Speciali polimeri insaponificabili, cariche selezionate e pigmenti.
VISCOSITA' BROOKFIELD	4.000 – 4.500 CPS
RESIDUO SECCO	60±5%
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
RESISTENZA AGLI ALCALI	Buona.
PUNTO DI BIANCO	80 circa.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: Ideale per Intonaci civili nuovi, cartongesso e superfici minerali in genere.
Non applicare "HYDROPRIMER" con temperature inferiori ai 5 °C e superiori a 40 °C ed in presenza di umidità relativa > 70% o sotto il sole battente, onde evitare ritardi nell'essiccazione e mancati indurimenti del film, ne' in caso di pioggia.

PREPARAZIONE SUPPORTI: Adatto sia per interno che per esterno. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "HYDROPRIMER" su supporti sicuramente stabilizzati ed opportunamente preparati.
Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia e parti incoerenti; in presenza di muffe, alghe o muschi trattare con CASATI RISANA (cod. 129.001). In presenza di forte umidità è consigliato additivare il prodotto con "ADDISAN per esterni" (cod. 276.000) o "ADDISAN per interni" (cod. 256.000) a seconda che si voglia utilizzare per uso esterno od interno.
Il prodotto è caratterizzato da una elevata copertura, resistenza agli alcali, ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta. "HYDROPRIMER" può essere utilizzato anche come fondo per finiture ad effetto antichizzante.
Si raccomanda di non usare HYDROPRIMER in abbinamento con isolanti diversi da quelli consigliati nella scheda tecnica.

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (traspiranti o leggermente sfarinanti)	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con ISOGEL (cod. 409.001) Diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) **1 MANO** **+** HYDROPRIMER **1 MANO**	ISOGEL (cod. 409.001) Diluito con ACQUARAGIA (cod. 320.001) **1 MANO** **+** HYDROPRIMER **1 MANO**	HYDROPRIMER **1 MANO**

ESSICCAZIONE	4-6 ore. Può essere sovrapplicato dopo 6-8 ore.
RESA	8-12 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento e asperità).
DILUIZIONE	20% - 30% con acqua di rete.
ATTREZZI	Pennello o rullo.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi °C.

COLORE: Bianco Opaco.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 14 Litri e 5 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Set. 15; rev.: 03; Am/g - ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it